

PRODUTO SOB CONSULTA

MAE-28

Espinélio de Alumina Magnésio

MAE-28 é um espinélio de alumina magnésia obtido pela fusão de alumina calcinada e magnésia em forno elétrico a arco. Apresenta alta estabilidade química, e é recomendado para fabricação de refratários.

Características Gerais

Densidade Específica Real	Ponto de Fusão	Estrutura Cristalina	Cor
3,54 g/cm ³	2.150 °C	Espinélio e Periclásio	Bege

Análise Química por FRX (%)

Al ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O
71,42	27,43	0,16	0,14	0,51

Propriedades Físicas

Porosidade Aparente	Massa Específica Aparente
3,20%	3,30 g/cm ³

Porosidade Aparente e Massa Específica Aparente determinado NBR 8592 - out 1995

Frações Granulométricas

Fração (astm)	Fração (mm)
3/4" / 5/16"	19,1 - 8,00
5/16" / 4	8,00 - 4,75
4 / 10	4,75 - 2,00
10 / 20	2,00 - 850 µm
10 / 40	2,00 - 425 µm
20 / 40	850 - 425 µm
40 / 200	425 - 75 µm
TPF II	- 212 µm
200 MF	- 75 µm
325 MF	- 45 µm

NBR 6946 - jan 2001

* Outras frações sob consulta.

Os valores acima informados são típicos, para maiores informações contatar o Departamento de Engenharia e Aplicação.

Fone +55 (19) 3634-2366 - e-mail: qualidade@elfusa.com.br

