

## TB - L (Micro) >> LIXAS

Óxido de Alumínio Fundido Marrom

TB é um óxido de alumínio marrom, semi friável, obtido pela fusão redutora de bauxitas de alta pureza em fornos elétricos a arco. Apresenta uma excelente relação entre custo/benefício, sendo recomendado para fabricação de lixas.

### Características Gerais

Densidade Específica Real
3,96 g/cm <sup>3</sup>

### Análise Química por FRX (%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO
96,97	1,59	0,48	0,39	0,17

### Granulometrias Disponíveis

Grão	Ds 0 (%)	Ds 3 (%)	Ds 50 (%)		Ds 95 (%)
	Máximo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
P - 240	110,0	81,7	56,5	60,5	44,5
P - 280	101,0	74,0	50,2	54,2	39,2
P - 320	94,0	66,8	44,7	47,7	34,2
P - 360	87,0	60,3	39,0	42,0	29,6
P - 400	81,0	53,9	33,5	36,5	25,2
P - 500	77,0	48,3	28,7	31,7	21,5
P - 600	72,0	43,0	24,8	26,8	18,0
P - 800	67,0	38,1	20,8	22,8	15,1

FEPA 43 - 2:2017

\* Outras granulometrias sob consulta.

Os valores acima informados são típicos, para maiores informações contatar o Departamento de Engenharia e Aplicação.

Fone +55 (19) 3634-2366 - e-mail: qualidade@elfusa.com.br

