

TB - F (Micro) >> PIEDRAS ESMERILES

Óxido de Aluminio Fundido Marrón

TB es un óxido de aluminio marrón, semi-friable, obtenido por la fusión de bauxitas de alta pureza en horno eléctrico de arco. Presenta una excelente relación costo/beneficio, siendo un producto recomendado para abrasivos.

Características Generales

Densidad Específica Real
3,96 g/cm ³

Análisis Químico por XRF (%)

Al ₂ O ₃	TiO ₂	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO
95,53	2,05	0,91	0,64	0,23

Tamaño de Granos

	Ds 3 (%)	Ds 50 (%)		Ds 94 (%)
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
F-230	82,00	50,00	56,00	34,00
F-240	70,00	42,50	46,50	28,00
F-280	59,00	35,00	38,00	22,00
F-320	49,00	27,70	30,70	16,50
F-400	32,00	16,30	18,30	8,00
F-500	25,00	11,80	13,80	5,00
F-600	19,00	8,30	10,30	3,00
F-800	14,00	5,50	7,50	2,00
F-1000	10,00	3,70	5,30	1,00
F-1200	7,00	2,50	3,50	1,00

FEPA 42 - 2:2006

* Otros tamaños de granos que lo soliciten.

Los valores reportados anteriores son las típicas, para obtener más información
 comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicación
 Teléfono +55 (19) 3634-2366 - e-mail: qualidade@elfusa.com.br



GRUPO CURIMBABA
www.grupocurimbaba.com.br