ELFUSA
GERAL DE ELETROFUSÃO LTDA

Rua Júlio Michelazzo, 501 - Vila Nossa Senhora de Fátima
São João da Boa Vista - SP - Brasil CEP: 13.872-900
Telefone: +55 (19) 3634-2300 ▪ www.elfusa.com.br

FP-4160-059 - Versão-05 - Data revisão: 28.06.2023

ALOTAB

Óxido de Alumínio Fundido Marrom

ALOTAB é um óxido de alumínio obtido da fusão de bauxitas de alta pureza em forno elétrico a arco. Na sua obtenção é necessária uma maior redução que a realizada para obter óxido de alumínio AR. ALOTAB é recomendado para aplicações refratárias por seu elevado teor de Al_2O_3 e baixo teor de Fe_2O_3.

Características Gerais

Densidade Específica Real	Ponto de Fusão	Estrutura Cristalina	Cor
4,0 g/cm³	2.020 ºC	Alfa Alumina	Marrom

Análise Química por FRX (%)

Al_2O_3	TiO_2	SiO_2	Fe_2O_3	MgO
97,51	1,28	0,51	0,22	0,05

Propriedades Físicas

Porosidade Aparente	Massa Específica Aparente
2,33%	3,89 g/cm³

Porosidade Aparente e Massa Específica Aparente determinado NBR 8592 - abr 2012

Frações Granulométricas

Fração (astm)	Fração (mm)
3/4" / 5/16"	19,1 - 8,00
5/16" / 4	8,00 - 4,75
4 / 10	4,75 - 2,00
10 / 20	2,00 - 850 µm
10 / 40	2,00 - 425 µm
20 / 40	850 - 425 µm
40 / 200	425 - 75 µm
TPF II	- 212 µm
200 MF	- 75 µm
325 MF	- 45 µm

NBR 6946 - jun 2015
* Outras frações sob consulta.

Os valores acima informados são típicos, para maiores informações contatar o Departamento de Engenharia e Aplicação.
Fone +55 (19) 3634-2366 - e-mail: qualidade@elfusa.com.br